



ALBERI PER SCORRIMENTO LINEARE

QUALITÀ ACCIAIO: CF53 W. NR. 1.1213

Composizione chimica

C%	Si%	Mn%	P%	S%
0,50 - 0,57	0,15 - 0,35	0,40 - 0,70	0,025 max	0,035 max
± 0.03	± 0.03	± 0.04	+ 0.005	+ 0.005

Caratteristiche meccaniche

Materiale laminato DIN 17212: 1972

R N/mm ²	Rp 0.2 N/mm ² min	A% min	HB
610 - 760	340	16	183 - 226

Programma di produzione

Diametro mm	Peso Kg/m	Toll. ISO h6 μ	Lunghezza mm	Durezza HRC	Profondità mm	Rettilinearità mm/m	Triangolarità μ	Conicità μ	Rugosità μ RA
6	0,23	0 - 8	6000 / 6100	62 / 64	0,6 / 1,2	0,3	2 max	2 max	0,20 / 0,25
8	0,4	0 - 9	6000 / 6100	62 / 64	0,6 / 1,2	0,3	2 max	2 max	0,20 / 0,25
10	0,62	0 - 9	6000 / 6100	62 / 64	0,6 / 1,2	0,3	2 max	2 max	0,20 / 0,25
12	0,89	0 - 11	6100 / 6300	62 / 64	0,6 / 1,3	0,3	2 max	2 max	0,20 / 0,25
14	1,21	0 - 11	6100 / 6300	62 / 64	0,6 / 1,3	0,3	2 max	2 max	0,20 / 0,25
15	1,39	0 - 11	6100 / 6300	62 / 64	0,6 / 1,3	0,3	2 max	2 max	0,20 / 0,25
16	1,58	0 - 11	6100 / 6300	62 / 64	0,6 / 1,3	0,2	2 max	2 max	0,20 / 0,25
18	2	0 - 11	6100 / 6300	62 / 64	0,9 / 1,8	0,2	2 max	2 max	0,20 / 0,25
20	2,47	0 - 13	6100 / 6300	62 / 64	0,9 / 1,8	0,2	2 max	2 max	0,20 / 0,25
22	2,98	0 - 13	6100 / 6300	62 / 64	0,9 / 1,8	0,2	2 max	3 max	0,20 / 0,25
24	3,55	0 - 13	6100 / 6300	62 / 64	0,9 / 1,8	0,2	2 max	3 max	0,20 / 0,25
25	3,85	0 - 13	6100 / 6300	62 / 64	0,9 / 1,8	0,2	2 max	3 max	0,20 / 0,25
30	5,55	0 - 13	6200 / 6500	62 / 64	0,9 / 1,8	0,2	3 max	3 max	0,20 / 0,25
35	7,55	0 - 16	6200 / 6500	62 / 64	1,5 / 1,8	0,2	3 max	3 max	0,20 / 0,25
38	8,89	0 - 16	6200 / 6500	62 / 64	1,5 / 1,8	0,2	3 max	3 max	0,20 / 0,25
40	9,87	0 - 16	6200 / 6500	62 / 64	1,5 / 1,8	0,2	3 max	3 max	0,20 / 0,25
45	12,48	0 - 16	6200 / 6500	62 / 64	1,5 / 1,8	0,2	3 max	3 max	0,20 / 0,25
50	15,41	0 - 16	6200 / 6500	62 / 64	1,5 / 1,8	0,2	4 max	3 max	0,20 / 0,25
60	22,19	0 - 19	6200 / 6500	62 / 64	2,2 / 3,9	0,2	4 max	5 max	0,20 / 0,25
70	30,19	0 - 19	6200 / 6500	62 / 64	2,2 / 3,9	0,2	4 max	5 max	0,20 / 0,25
80	39,5	0 - 19	6200 / 6500	62 / 64	2,2 / 3,9	0,2	5 max	5 max	0,20 / 0,25
90	49,91	0 - 22	6200 / 6500	62 / 64	2,8 / 4,5	0,2	5 max	5 max	0,20 / 0,25
100	61,62	0 - 22	6200 / 6500	62 / 64	2,8 / 4,5	0,2	5 max	5 max	0,20 / 0,25

ALBERI TEMPRATI-CROMATI: Spessore cromo 8/15 μ (salvo richieste diverse) - Tolleranza h6 (salvo richieste diverse) - Durezza cromo 950%1100 HV

HS Industries s.r.l.

Via Francesca Vecchia snc - 24040 Pontirolo Nuovo (BG) - Italy • Tel. +39036388856 - +39036388817 • Fax +390363330102 • info@hs-industries.com • www.hs-industries.com